

цветная жидкая резина для пруда и бассейна

ACRILET 1260

ACRILET 1260

Гидроизоляционная мастика для устройства финишного цветного покрытия бетонного основания бассейна, ёмкости для воды

Двухкомпонентный состав

Способ применения: ручной кистью, валиком, ракелем или распылительным аппаратом.

Толщина покрытия: от 2 до 4 мм

Расход: 2,5 кг/слой 2 мм толщиной

Время отверждения: от 2 часов (Т +25 С)



“ просто и красиво ”



Вся ровная подготовленная поверхность бетонной чаши бассейна грунтуется праймером ACRILET 130 в 2 слоя (расход 0,15+0,15 кг/м²)



Примыкание и стыки (внешние и внутренние), армируются при помощи ленты THERMOFELT T1 60 гр/м² (геотекстиль)



После выполнения подготовительной работы наносится ACRILET 1260 в один слой (2,5 кг/м²) или в два слоя (1,5 кг/м²/слой) с промежутком времени, необходимым для отверждения предыдущего слоя.



После выполнения работы, необходимо подождать полного отверждения покрытия (3 дней) перед заполнением чаши водой.